

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	35150
Trägermaterial	Acetatseidengewebe
Farbe	schwarz
Trägerstärke in mm	0,160 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,200 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschukkleber
Klebvermögen in N/10 mm	2,5
Scherwiderstand	keine Trennung
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	40
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	120
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Isolierstoffklasse VDE 0530	E
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V_{eff}	1.700
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,2
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	60
Reißdehnung in %	15 - 20
Das Band entspricht DIN 40633, VDE 0340 Typ	W 20 Teil 3
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

03/08