


## DATENBLATT

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>35160</b>	 E93622 (M)
<b>Trägermaterial</b>	Acetatseidengewebe	
Farbe	weiß	
Gesamtstärke in mm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	0,210 ± 10%	
<b>Klebereigenschaften</b>		
Kleberart	Kautschukkleber	
Klebvermögen in N/10 mm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	2,5	
Scherwiderstand	keine Trennung	
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	40	
<b>Thermische Eigenschaften</b>		
Grenztemperatur in °C	120	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175	
Isolierstoffklasse VDE 0530	E	
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung in V <sub>eff.</sub> in Anlehnung an DIN EN 60243-1	1.700	
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,0	
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Reißkraft in N/10 mm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	50 - 60	
Reißdehnung in % in Anlehnung an DIN EN 60454-2	10 - 20	
<b>Sonstige Merkmale</b>		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 6 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.

04/09