

## DATENBLATT

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>64160</b>
<b>Trägermaterial</b>	Imprägniertes Krepppapier
Farbe	chamois
Gesamtstärke in mm	0,180 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Kautschukkleber
Klebvermögen in N/10 mm	3
Scherwiderstand	keine Trennung
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	6
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	120
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Isolierstoffklasse VDE 0530	E
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	1.500
Elektrolytische Korrosionswirkung	AB 2,0
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	30
Reißdehnung in %	10 - 15
<b>Sonstige Merkmale</b>	
Abdeckung (auf Wunsch)	Siliconpapier, weiß

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
Technische Änderungen vorbehalten.

03/08