




## DATENBLATT

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>65100</b>	 E93622 (M)
<b>Trägermaterial</b>	Nomex® (Aramid)	
Farbe	chamois	
Trägerstärke in mm	0,050 ± 20 %	
Gesamtstärke in mm	0,110 ± 15 %	
<b>Klebereigenschaften</b>		
Kleberart	Kautschuk	
Klebvermögen in N/10 mm	5 - 8	
Scherwiderstand	keine Trennung	
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	50	
<b>Thermische Eigenschaften</b>		
Grenztemperatur in °C	155	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200	
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar	
Isolierstoffklasse VDE 0530	F	
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	800	
Elektrolytische Korrosionswirkung	AN 1,2	
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Reißkraft in N/10 mm	40 - 50	
Reißdehnung in %	10 - 30	
<b>Sonstige Merkmale</b>		
® Eingetragenes Warenzeichen Du Pont de Nemours		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15-25 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.

10/07