

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	76700
Trägermaterial	PTFE – Glasgewebe
Farbe	grau
Trägerstärke in mm	0,130 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,175 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebvermögen in N/10mm	3 – 5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	180
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	350
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	H
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V_{eff}	3.500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	> 200
Reißdehnung in %	-
Sonstige Merkmale	
® Eingetragenes Warenzeichen Du Pont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

04/08