



## DATENBLATT

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>84160</b>
<b>Trägermaterial</b>	Glasgewebe
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm	0,120 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,165 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Kautschuk
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3
Scherwiderstand	keine Trennung
Scherkraft n. Lösemittelbeanspruchung in N/10mm	12 - 17
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	180
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	1.700
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	200 - 300
Reißdehnung in %	5 - 10
<b>Sonstige Merkmale</b>	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 20 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate  
Technische Änderungen vorbehalten

04/07