

Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	90150
Trägermaterial	Weich-Aluminium
Farbe	natur
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,110 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3
Scherwiderstand	keine Trennung
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	230
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	350
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	30
Reißdehnung in %	10 - 20
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

03/08