

## Datenblatt

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>91805</b>
<b>Trägermaterial</b>	Weich-Kupfer
Farbe	natur
Trägerstärke in mm	0,030 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,090 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat, elektrisch leitend, beidseitig
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 2
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	180
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Elektrischer Widerstand (nach interner Prüfvorschrift PV 1006-14, Raumtemperatur)	≤ 1 Ω
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	30 - 35
Reißdehnung in %	10 - 20
<b>Hinweise</b>	
Die elektrischen Eigenschaften bleiben bis ca. 80°C erhalten, hängen aber sehr von der Montageart ab. Eigene anwendungsspezifische Tests sind unumgänglich.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/08

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.