

Vorläufiges DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	63630protect
Trägermaterial	Polyurethanfilm, UV-beständig
Farbe	farblos, transparent
Trägerstärke in mm	0,300 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,355 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen auf in N/10 mm in Anlehnung an DIN 60454-2	≥ 4,0
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit in °C	- 40 bis + 120
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 12.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/mm ²	60
Reißdehnung in %	380
Härte in Shore A	98 ± 1
Sonstige Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgezeichnete UV-Beständigkeit ▪ Hochglänzende, trockene Oberfläche ▪ Thermoplastisch verformbar

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

11/09